

ISO AIRLESS

Anstrichstoff auf Wasserbasis für Innenbereich

DESCRIPTION

Iso Airless Isocolor[®] ist ein Anstrichstoff auf Wasserbasis auf Basis einer Vinylemulsion für die Innenausstattung. Es hat eine hervorragende Abdeckung und kann auch mit einer Airless-Pumpe verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Iso Airless Isocolor[®] ist für die Innendekoration geeignet und wird auf verschiedenen Untergründen wie zivilen Putzmörteln (Zement, Kalk, Bastardmörtel), Gips, Gipskartonplatten, Faserzement und dergleichen angewendet. Vor dem Auftragen des Produkts ist es ratsam, den Zustand des Trägers zu überprüfen und sicherzustellen, dass dieser gut trocken ist.

Auf Putzuntergründen:

- Stellen Sie sicher, dass der Support eine Reifezeit von mindestens 28 Tagen hat.
- Vorhandene Ausblühungen durch Bürsten oder Waschen entfernen;
- Wenn alte Farben vorhanden sind, entfernen Sie die Teile, die sich ablösen oder nicht haften;
- Unregelmäßigkeiten bei der Unterstützung von Ebenen;
- Füllen Sie eventuelle Risse.

Tragen Sie Isofix Isocolor[®] Acryl-Fixiermittel auf bröckelige oder abgenutzte Oberflächen auf.

TECHNISCHE MERKMALE

- Art des Bindemittels: Vinylversatives Copolymer in Wasserdispersion.
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1: $1,65 \pm 0,05$ kg / l
- Verpackungsviskosität nach UNI 8902: 36000 cps \pm 3200 bei 30 ° C (Brookfield-Rotationsviskosimeter).
- Trocknen (bei 25 ° C und 65% U.R.): bei Berührung in 30 Minuten; vollständig nach 4 Stunden.

ANWENDUNG

- Das Produkt kann mit einem geeigneten Spray oder Airless-Pumpe oder mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.
- Anzahl Schichten: 2.
- Verdünnung: je nach Auftragsmethode (ca. 40 bis 50% mit Wasser bei Verwendung von Spray oder Airless, 30% bei Verwendung von Pinsel oder Rolle).
- Richtertrag: 8-10 qm / Lt pro Anstrich
- Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.
- Nicht anwenden bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von > 80% und bei Umgebungs- und / oder Untergrundtemperaturen unter + 0 ° C oder über + 35 ° C; Anwendungen unter direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.

FARBE UND VERPACKUNGEN

Iso Airless wird weiß geliefert. Es ist möglich, Iso Airless Isocolor[®] mit bestimmten Isocolor[®]-Pigmenten zu färben.

Es ist in 15 Lt verfügbar.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: +30 ° C

Mindestlagertemperatur: +5 ° C

Vor Feuchtigkeit schützen.

Haltbarkeit in ungeöffneten Originalbehältern und bei angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre.

WICHTIG

Isocolor srl garantiert, dass die Informationen in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Es kann jedoch keine Verantwortung für die mit ihrer Verwendung erzielten Ergebnisse übernommen werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den jeweiligen Fall zu überprüfen. Dadurch werden alle vorherigen Karten gelöscht und ersetzt. Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an 0423.565138.