

# ISOFIX BIANCO

## Pigmentierte Fixativgrundierung

### BESCHREIBUNG

Isifix Bianco Isocolor® ist eine wasserverdünnbare weiße Fixiergrundlage auf Basis von in wässriger Lösung dispergierten Acrylharzen. Es wird als Isolator für nachfolgende Anwendungen sowohl in Innenräumen (z. B. auf Gipskartonplatten) als auch im Freien angegeben.

Seine besondere weiß pigmentierte Formulierung gibt ihm eine anfängliche Deckkraft des Trägers.

### ANWENDUNGSBEREICH

Isifix Bianco Isocolor® ist anwendbar auf:

- neue und alte Putz auf Basis hydraulischer Bindemittel;
- Gips- und Gipsplattenoberflächen;
- Betonstützen;
- alte Farben und Beschichtungen organischer oder mineralischer Natur, trocken, kompakt, saugfähig und kohäsiv;
- Konglomerate verschiedener mineralischer Natur, solange sie saugfähig sind.

### MERKMALE UND VORTEILE

Isifix Bianco Isocolor®:

- hat eine hohe Füllkraft;
- es ist einfach anzuwenden und trocknet schnell;
- auf Wasserbasis;
- hat eine gute Durchdringungskraft und ist in der Lage, auch leicht absorbierende Pflaster zu sättigen;
- bietet eine ideale Unterstützung für die Verankerung nachfolgender Farbschichten.

### ART DES EINSATZES

Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 ° C und 35 ° C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung muss <75% sein; die Temperatur des Trägers muss zwischen 5 und 35 ° C liegen; die Feuchtigkeit des Untergrundes muss <10% sein. Vermeiden Sie Anwendungen bei oberflächlicher Kondensation oder direkter Sonneneinstrahlung. Die Unterstützung muss trocken und ausgereift sein. Wenn sich der Fonds verschlechtert hat, sorgen Sie für Wiederaufbau oder Konsolidierung.

Mischen Sie das Produkt und fahren Sie mit der Verdünnung mit ca. 30% Wasser fort.

Tragen Sie mindestens eine Schicht Produkt mit einer Rolle oder Pinsel auf.

Das Gerät muss sofort nach Gebrauch mit Wasser gewaschen werden.

Nach dem Auftragen müssen die Außenflächen vor Regen bis Feuchtigkeit geschützt werden, bis das Produkt vollständig trocken ist.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

**TECHNISCHE MERKMALE**

Verpackungen		15 Lt – 5 Lt – 2,5 Lt – 1 Lt
Färbung		Weiß Kann mit Isocolor®-Farbstoffen gefärbt werden (nicht mehr als 5 Vol.-% Farbstoff)
Verdünnung		Wasser
Theoretische Ergiebigkeit (Verbrauch)		8-10 mq/Lt pro Schicht
Praktische Ergiebigkeit (Verbrauch)		Es hängt vom Grad der Absorption des Trägers und der Temperaturen ab
Trocken beim Tasten bei (25°C e 65% di U.R.)		Nach Ca. 30 Minuten
Übermalung		Nach Ca. 4 Stunden
Komplett Trockung		Nach Ca. 48 Stunden
Volumen	UNI EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 kg/Lt
Viskosität	UNI 8902	2200 ± 80 cps a 20 °C (Brookfield-Rotationsviskosimeter)

**LAGERUNG UND SICHERHEIT**

Isosif Bianco Isocolor® wird mindestens 24 Monate in der Originalverpackung aufbewahrt und vor übermäßiger Hitze und Kälte geschützt. Die Verpackungen müssen an einem kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen 5 und 30 ° C aufbewahrt werden.

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

**WICHTIG**

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

**Es ist wichtig, dass auch die technischen und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte konsultiert werden.  
Produkt für den professionellen Gebrauch.**