

ISO PLIOPRIMER

Isolante fissativo al solvente

DESCRIZIONE

Iso Plioprimer Isocolor® è prodotto monocomponente impregnante e consolidante per supporti murali. E' idoneo per applicazioni sia all'interno che all'esterno.

Iso Plioprimer è formulato con speciali resine stirolo-acriliche a base solvente che penetrano nel supporto consolidandolo e isolando le successive pitture dall'ambiente alcalino tipico dei cementi. Applicato su vecchie pitture sfarinanti permette il fissaggio rendendo idoneo il supporto all'aggrappo delle successive mani di pittura.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Plioprimer Isocolor® è applicabile su:

- supporti in calcestruzzo nuovi e vecchi;
- intonaci a base di malte;
- supporti in gesso o cartongesso;
- supporti in vecchie pitture;
- supporti minerali assorbenti.

MODO D'USO

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere maturo e asciutto.

Se necessario provvedere al ripristino con prodotti cementizi specifici.

In presenza di muffe applicare Isosan Antimuffa Isocolor® e provvedere a profonda pulizia.

Eventuali parti che si sfogliano o molti strati di pittura vanno rimossi. Livellare le irregolarità, crepe e buchi con stucco; carteggiare le stuccature con carta vetrata.

Applicazione

La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra 8 °C e 35 °C; l'umidità relativa dell'ambiente deve essere <75%; la temperatura del supporto deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C; l'umidità del supporto deve essere <10%. Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Mescolare accuratamente il prodotto e, se necessario, diluirlo con Diluente Sintetico Isocolor®.

Applicare una o due mani di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo/airless. Se applicato in due mani, avere cura di applicarle incrociandole e fresco su fresco.

Dopo l'utilizzo lavare subito l'attrezzatura con Diluente Sintetico Isocolor®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
Densità (peso specifico)	ISO2811	0,85±0,05 Kg/Lt
Colore		trasparente
Spessore secco consigliato		1 o 2 mani incrociate ad assorbimento
Resa Teorica		8-10 mq/Lt per strato su intonaco normale
Resa Pratica		dipende dal grado di assorbimento del supporto cementizio e dal tipo di applicazione
Punto di infiammabilità	ISO 1523	> di 21°C
Essiccazione a 20°C al tatto essiccazione completa		3 ore 6-8 ore

CONSUMI

La resa teorica è di 8-10 mq/Lt per mano.

La resa pratica dipende dal tipo di applicazione e dal grado di assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

Le confezioni disponibili sono da 25 Lt, 5 Lt e 1 Lt.

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Plioprimer Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto (tra 5 e 30°C).

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.